COLLE PVC RIGIDE

COLLE PVC AVEC CERTIFICAT KOMO. POUR COLLER DES TUYAUX D'ÉCOULEMENT, DES ACCESSOIRES ET DES GOUTTIÈRES EN PVC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle PVC avec certificat KOMO. Pour coller des tuyaux d'écoulement, des accessoires et des gouttières en PVC rigide à ajustage serré. Repositionnable. Avec brosse.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour coller des tuyaux d'écoulement, des accessoires et des gouttières en PVC rigide à ajustage serré. Egalement pour ABS. Bouche les fissures jusqu'à 0,6 mm. Pour le collage de tuyaux en PVC à diamètres extérieurs jusqu'à 160 mm. Ne convient pas pour des conduites sous pression.

PROPRIÉTÉS

· Incolore
· Séchage rapide
· Résiste aux produits chimiques
· Résiste au nettoyage sous pression
· Repositionnable
· Mise en oeuvre facile

LABELS DE QUALITÉ/STANDARDS

CE: Adhésifs pour systèmes canalisations thermoplastiques sans pression dans des installations pour le transport/l'évacuation/le stockage d'eau (EN 14680).
KOMO: Adhésifs pour des raccords dans des systèmes d'écoulement intérieurs en PVC non-plastifié. Certificat K4395 à base de BRL 5221 (EN 14680).
EN 14680: Satisfait aux demandes de la Norme Européenne 14680: Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.

Pré-traitement des surfaces: Eliminer les taches de colle avec Bison PVC Cleaner ou avec de l'acétone.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Scier les tuyaux en équerre et biseauter. Nettoyer avec du Bison PVC Cleaner ou avec de l'acétone. Enduire uniformément l'embout du tuyau et l'intérieur du manchon et introduire immédiatement le tuyau dans le manchon. Repositionnable pendant un bref délai. Enlever immédiatement des excès de colle.
Taches/restes: Eliminer des taches de colle avec de l'acétone ou du Bison PVC Cleaner.

TEMPS DE SÉCHAGE

Peut être travaillé après: Ca. Env. 10 minutes
Temps de séchage: Ca. 24 heures

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à la température: PVC: +60°C, systèmes d'écoulement +95°C pendant un temps limité
Résistance chimique: Résiste aux produits chimiques ménagers.
Pouvoir obturant: Limité(e)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Solution de polymères de vinyle dans un mélange de solvants contenant du ketone d'éthyle de méthyle et de l'acétate d'éthyle.
Couleur: Transparent
Viscosité: Ca. 690 mPa.s., Fluide
Teneur en solides: Ca. 20.5 %
Densité: Ca. 0.92 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec à une température entre +5 et +25°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.